

**POLYTETRAFLUOROETHYLENE AQUEOUS DISPERSION COMPOSITION AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME****Publication number:** JP2005008775**Publication date:** 2005-01-13**Inventor:** HOSHIKAWA JUN; FUNAKI CHU; KOBAYASHI SHIGEKI**Applicant:** ASAHI GLASS CO LTD**Classification:****- international:** C08F6/16; C08F14/26; C08F14/26; C08F6/00; C08F14/00; C08F14/00; (IPC1-7): C08F6/16; C08F14/26**- european:****Application number:** JP20030175410 20030619**Priority number(s):** JP20030175410 20030619**Report a data error here****Abstract of JP2005008775**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a method capable of effectively reducing the concentration of a perfluorocarboxylic acid salt-based anion surfactant (hereinafter referred to as APFC) contained in an aqueous dispersion of a polytetrafluoroethylene (hereinafter referred to as PTFE), and to provide a PTFE aqueous dispersion composition obtained by the method.

**SOLUTION:** The method for producing the PTFE aqueous dispersion composition comprises adding an anionic surfactant other than APFC in an amount of 0.1-20 mass% based on mass of PTFE and water in an amount of 10-800 mass% based on mass of PTFE to the PTFE aqueous dispersion obtained by carrying out emulsion polymerization of tetrafluoroethylene in the presence of APFC and precipitating PTFE at pH 5-11 and fractionating a highly concentrated dispersion composition containing PTFE in a high concentration from a supernatant liquid.

**COPYRIGHT:** (C)2005,JPO&NCIPI

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-8775

(P2005-8775A)

(43) 公開日 平成17年1月13日(2005.1.13)

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>

C08F 6/16

C08F 14/26

F I

C08F 6/16

C08F 14/26

テーマコード(参考)

4J100

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願2003-175410 (P2003-175410)	(71) 出願人	000000044 旭硝子株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
(22) 出願日	平成15年6月19日(2003.6.19)	(74) 代理人	100095599 弁理士 折口 信五
		(72) 発明者	星川 潤 千葉県市原市五井海岸10番地 旭硝子株式会社内
		(72) 発明者	舟木 宙 千葉県市原市五井海岸10番地 旭硝子株式会社内
		(72) 発明者	小林 茂樹 千葉県市原市五井海岸10番地 旭硝子株式会社内
		Fターム(参考)	4J100 AC26P CA01 CA04 EA07 FA02 FA20 GD08

(54) 【発明の名称】 ポリテトラフルオロエチレン水性分散液組成物およびその製造方法

## (57) 【要約】

【課題】 ポリテトラフルオロエチレン（以下、PTFEという。）水性分散液中に含まれるパーフルオロカルボン酸塩系アニオン界面活性剤（以下、APFCという。）濃度を効率的に低減できる方法およびその方法により得られるPTFE水性分散液組成物を提供する。

【解決手段】 APFCの存在下でテトラフルオロエチレンを乳化重合して得られるPTFE水性分散液に、APFC以外のアニオン界面活性剤をPTFEの質量に対して0.1～20質量%、水をPTFEの質量に対して10～800質量%添加し、pHが5～11でPTFEを沈降させ、PTFE高濃度水性分散液組成物を上澄みから分別する。

【選択図】 なし

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

パーフルオロカルボン酸塩系アニオン界面活性剤の存在下でテトラフルオロエチレンを乳化重合して得られるポリテトラフルオロエチレン水性分散液に、パーフルオロカルボン酸塩系アニオン界面活性剤以外のアニオン界面活性剤をポリテトラフルオロエチレンの質量に対して 0.1～20 質量%、水をポリテトラフルオロエチレンの質量に対して 10～800 質量%添加し、pH が 5～11 でポリテトラフルオロエチレンを沈降させ、ポリテトラフルオロエチレン高濃度水性分散液組成物を上澄みから分別することを特徴とするポリテトラフルオロエチレン水性分散液組成物の製造方法。

## 【請求項 2】

請求項 1 に記載の方法により得られたポリテトラフルオロエチレン高濃度水性分散液組成物に、水をポリテトラフルオロエチレンの質量に対して 100～800 質量%添加し、さらにポリテトラフルオロエチレンを沈降させ、ポリテトラフルオロエチレン高濃度水性分散液組成物を上澄みから分別することを特徴とするポリテトラフルオロエチレン水性分散液組成物の製造方法。

## 【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 に記載の方法により得られた、ポリテトラフルオロエチレンを 30～70 質量%含有し、パーフルオロカルボン酸塩系アニオン界面活性剤をポリテトラフルオロエチレンに対して 250 ppm 以下含有するポリテトラフルオロエチレン水性分散液組成物。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、ポリテトラフルオロエチレン（以下、PTFE という。）の水性分散液組成物の製造方法およびその製造方法により得られた PTFE 水性分散液組成物に関する。

## 【0002】

## 【従来の技術】

乳化重合法による PTFE は、水、重合開始剤、パーフルオロカルボン酸塩系アニオン界面活性剤（以下、APFC という。）、およびパラフィンワックス安定剤等の存在下で、テトラフルオロエチレン（以下、TFE という。）モノマーを重合させることにより得られ、PTFE 微粒子を含有する PTFE 水性分散液として得られる。なお、PTFE 水性分散液中の APFC は、大部分が PTFE 微粒子に吸着されていることが知られている。重合後の PTFE 水性分散液は、そのまま使用されたり、濃縮されて使用されたり、または界面活性剤、フィラー若しくはその他公知の他の成分を必要に応じて配合した PTFE 水性分散液組成物として使用されたりするが、PTFE 水性分散液組成物中の APFC を特別に除去することは工業的には行なわれていなかった。

## 【0003】

この APFC は非常に高価であり、PTFE の重合時に使用される APFC は、できるだけ回収して再利用することが好ましい。

APFC の回収率を上げるには、製品として利用する PTFE 水性分散液組成物に含まれる APFC 濃度を下げ、できるだけ製品外に APFC を移行させることが必要である。PTFE 水性分散液組成物外に APFC を移行させるために、PTFE 水性分散液をイオン交換樹脂に通し、APFC を吸着させる方法が提案されている（特許文献 1 参照）が、イオン交換樹脂が PTFE 粒子により閉塞するため吸着性能が低下する問題がある。また、PTFE 水性分散液組成物外に APFC を移行させるために、PTFE 水性分散液組成物を煮沸して APFC を揮発させる方法が提案されている（特許文献 1 参照）が、処理過程で凝集物を生成し歩留まりが低下しやすい問題がある。

## 【0004】

## 【特許文献 1】

国際公開 WO 00/35971 号パンフレット

10

20

30

40

50

## 【特許文献2】

国際公開WO01/79332号パンフレット

## 【0005】

## 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、PTFE水性分散液中に含まれるAPFC濃度を効率的に低減できる方法およびその方法により得られるPTFE水性分散液組成物を提供することを目的とする。

## 【0006】

## 【課題を解決するための手段】

本発明者は、前述の課題を克服するために鋭意研究を重ねた結果、PTFE水性分散液に、APFC以外のアニオン界面活性剤および水を特定量添加し、かつpHを5以上にすることによりPTFE粒子表面に吸着しているAPFCが効率的に水相に移行することを発見し、PTFE粒子を沈降させて、沈降部分でPTFEを高濃度にし、上澄みを除去する濃縮工程により水相の大半を除去することにより、PTFE水性分散液組成物中のAPFC濃度を大幅に低減できることを見出し、本発明を完成するに至った。これにより得られた水相からは多量のAPFCを回収することが可能となった。

## 【0007】

すなわち、本発明は、APFCの存在下でTFEを乳化重合して得られるPTFE水性分散液に、APFC以外のアニオン界面活性剤をPTFEの質量に対して0.1～20質量%、水をPTFEの質量に対して10～800質量%添加し、pHが5～11でPTFEを沈降させ、PTFE高濃度水性分散液組成物を上澄みから分別することを特徴とするPTFE水性分散液組成物の製造方法を提供する。

## 【0008】

また、本発明は、上記PTFE水性分散液組成物の製造方法により得られたPTFE高濃度水性分散液組成物に、水をPTFEの質量に対して100～800質量%添加し、さらにPTFEを沈降させ、PTFE高濃度水性分散液組成物を上澄みから分別することを特徴とするPTFE水性分散液組成物の製造方法を提供する。

また、本発明は、上記製造方法により得られた、PTFEを30～70質量%含有し、APFCをPTFEに対して250ppm以下含有するPTFE水性分散液組成物を提供する。

## 【0009】

## 【発明の実施の形態】

本発明で出発原料として使用されるPTFE水性分散液は、APFCの存在下でTFEを乳化重合して得られるPTFEを好ましくは10～50質量%含有するPTFE水性分散液である。

PTFE水性分散液は、純水、過酸化物またはレドックス系重合開始剤、APFCおよびパラフィンワックスなどの安定剤等の存在下で、TFEを2～50気圧の加圧下で注入することにより重合させることにより得られるものが好ましい。

## 【0010】

ここで、PTFEとは、TFEの単独重合物、または実質的に溶融加工のできない程度の微量のクロロトリフルオロエチレン等のハロゲン化エチレン、ヘキサフルオロプロピレン等のハロゲン化プロピレン、パーフルオロアルキルビニルエーテル等のフルオロビニルエーテル等の、TFEと共重合しうる共重合成分に基づく重合単位を1種以上含むいわゆる変性PTFEも含まれる。PTFEの平均分子量は100,000～1,000,000,000の範囲のものが好ましい。

APFCは一般式(1)で表されるものが好ましい。

## 【0011】

## 【化1】



(式中、Xはポリフルオロ炭化水素基であり、Yは塩基性基である。)

一般式(1)におけるXのポリフルオロ炭化水素基は、実質的に完全にフッ素化されたパ

フルオロ炭化水素基が好ましく、フッ素化されていない1～2個の水素原子を有するものであってもよい。パーフルオロ炭化水素基は、重合安定性の点から炭素数が3～12のものが好ましく、4～10がより好ましく、中でも炭素数が7であることが特に好ましい。また、Yの塩基性基は、 $\text{NH}_4$ 基、アルカノールアミン基、Li、Na、Kなどのアルカリ金属などが挙げられるが、 $\text{NH}_4$ 基であることが好ましい。

【0012】

APFCの含有量は、PTFEの重合量に対して200～10,000ppmが好ましく、800～5,000ppmが特に好ましい。

PTFE水性分散液中のPTFE粒子の平均粒子径は、0.15～0.50 $\mu\text{m}$ が好ましく、0.18～0.45 $\mu\text{m}$ がより好ましく、0.2～0.35 $\mu\text{m}$ が特に好ましい。平均粒子径が小さすぎると濃縮工程での沈降性が悪く、平均粒子径が大きすぎると製品の保存安定性が低下するため好ましくない。

PTFE重合時に使用する安定剤としては、パラフィンワックスの他、フッ素系オイル、フッ素系溶剤、シリコンオイル等が好ましい。これらは、1種を単独でまたは2種以上を組み合わせ用いてもよい。特に、パラフィンワックスの存在下にTFEの重合を行うことが好ましい。パラフィンワックスとしては、室温で液体でも、半固体でも、固体であってもよいが、炭素数12以上の飽和炭化水素が好ましい。パラフィンワックスの融点は、通常40～65℃が好ましく、50～65℃がより好ましい。パラフィンワックスの量は、使用される水の質量基準で0.1～12質量%が好ましく、0.1～8質量%がより好ましい。なお、重合反応終了時にPTFE水性分散液を静置することにより、ワックス等の安定剤は上相として分離するので、PTFE水性分散液より容易に除去できる。

【0013】









PTFE水性分散液中のPTFE粒子の形状は、粒子の長径を短径で除したアスペクト比の平均値が1～3のものが好ましく、これは球状や紡錘状のものが該当する。アスペクト比が大きすぎるいわゆる針状粒子の場合、濃縮工程における沈降性が悪く、また、比表面積が大きいためにAPFCがPTFE粒子表面に残留しやすく好ましくない。

PTFE水性分散液中のPTFE濃度は10～50質量%が好ましく、15～40質量%がより好ましく、20～35質量%が特に好ましい。PTFE濃度が低い状態で重合工程を終えた場合、PTFE粒子径が小さすぎる又は針状粒子を含有しやすいため好ましくない。

【0014】

本発明で使用する、APFC以外のアニオン界面活性剤は、

【化2】



などの一般式で表されるものの中から選択することができ、好ましくは一般式(4)、(5)、(7)、(8)、(9)、(11)であり、特に好ましくは一般式(4)、(5)

である。

【0015】

一般式(4)～(13)において、 $R''$ は炭素数が5～22の飽和または不飽和アルキル基であり、その炭素数は、好ましくは6～20であり、特に好ましくは7～18である。

また、一般式(4)～(13)における $X''$ は、 $NH_4$ 基、アルカノールアミン基、アルカリ金属などが挙げられるが、 $NH_4$ 基であることが好ましい。なお、アルカリ金属としては、Li、Na、Kなどが挙げられるが、Naが好ましい。

一般式(8)～(10)において、nは0～10の整数であり、0～5の整数が好ましい。

10

【0016】

APFC以外のアニオン界面活性剤の好適な具体例としては、 $C_{11}H_{23}-CO_2Na$ 、 $C_{11}H_{23}-CO_2NH_4$ 、 $C_{12}H_{25}-SO_3Na$ 、 $C_{12}H_{25}-SO_3NH_4$ 、 $C_{17}H_{35}-CO_2Na$ 、 $C_{17}H_{35}-CO_2NH_4$ 、 $C_{18}H_{37}-SO_3Na$ 、 $C_{18}H_{37}O-SO_3NH_4$ 、 $C_8H_{17}-C_6H_4-SO_3Na$ 、 $C_8H_{17}-C_6H_4-SO_3NH_4$ 、 $C_8H_{17}-C_6H_4-O-(CH_2CH_2O)_3SO_3Na$ 、 $C_8H_{17}-OCOCH(C_8H_{17}-OCOCH_2)SO_3Na$ などのアニオン界面活性剤が挙げられる。

【0017】

本発明における、PTFE水性分散液へのAPFC以外のアニオン系界面活性剤の添加量は、PTFEの質量に対して0.1～20質量%であり、好ましくは0.1～10質量%であり、さらに好ましくは0.2～8質量%であり、特に好ましくは0.5～5質量%である。APFC以外のアニオン系界面活性剤の添加量が少ない場合にはPTFE粒子からのAPFCの脱離が少なく、また、PTFE水性分散液組成物の安定性が損なわれる。APFC以外のアニオン系界面活性剤の添加量が多すぎる場合には、添加量に見合う効果が得られず、不経済である。

20

【0018】

本発明において、PTFE水性分散液に添加される水は、蒸留水またはイオン交換水を使用することが粘度安定化のために好ましい。水の添加量が多い方が、濃縮後に分離されるAPFCが多くなるため好ましいが、多すぎるとPTFE粒子の濃縮に時間を要し生産性が低下するため、PTFEの質量に対して10～800質量%が好ましく、20～600質量%がより好ましく、さらに30～500質量%が好ましい。

30

【0019】

本発明において、濃縮時のPTFE水性分散液のpHは、5～11が好ましく、さらに好ましくは5.5～9であり、特に好ましくは6～8である。重合後のPTFE水性分散液のpHは通常2～4であるが、pHが5未満ではAPFCの解離が不十分であるために、液相にAPFCが溶出しにくく好ましくない。また、pHが11超では濃縮時に運転が不安定になるほか、製品の取扱い時に臭気や安全性上の問題を生ずるため好ましくない。pHを5～11とするためにはアンモニア、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、エタノールアミン等の塩基性物質を添加することができるが、アンモニアがPTFE水性分散液組成物の加工時の乾燥段階で揮散し、製品に残留しないため特に好ましい。

40

【0020】

本発明において、水、アニオン系界面活性剤および塩基性物質を添加した、濃縮前のPTFE水性分散液は、PTFE濃度が1～40質量%であることが好ましく、3～30質量%がより好ましく、4～24質量%がさらに好ましく、5～19質量%が特に好ましい。本発明においては、PTFEの濃縮は、PTFE水性分散液中のPTFE粒子を沈降させ、その沈降部分を高濃度のPTFE水性分散液にすることにより行われる。その沈降方法としては、ふっ素樹脂ハンドブック(p32、1990年日刊興業新聞社発行、里川孝臣編集)に記載されるように、ED法(Electro-decantation法または電気濃縮法とも称される)、あるいは遠心沈降法などの種々の方法が利用できる。

50

## 【0021】

アニオン系界面活性剤および水を加えたPTFE水性分散液は、濃縮工程によってPTFE粒子を沈降させたのち、上部生成する上澄み中に多量のAPFCが含有されるため、この上澄みを分液することによりAPFC含有量の少ないPTFE高濃度水性分散液組成物を分別することができる。

## 【0022】

得られるPTFE高濃度水性分散液組成物は、PTFE濃度が30～70質量%であることが好ましく、50～70質量%であることがより好ましく、55～70質量%であることが特に好ましい。高濃度である方がより多くのAPFCをPTFE高濃度水性分散液組成物から除去できるが、高濃度すぎるとPTFE粒子が工程中で凝集しやすいため好ましくない。

## 【0023】

また、本発明においては、上記方法で得られたPTFE高濃度水性分散液組成物に対し、さらにPTFEの質量に対して100～800質量%の水を添加したのち再濃縮工程を経ることにより、得られたPTFE高濃度水性分散液組成物中のAPFC濃度をさらに低減することが可能である。再濃縮工程は前述の濃縮工程と同様の工程を行なうことができる。また、水の添加量はPTFEの質量に対して200～600質量%がより好ましく、さらに300～500質量%が好ましい。水の添加量は多い方が、再濃縮後に分離されるAPFCが多くなるため好ましいが、多すぎるとPTFE粒子の濃縮に時間を要し生産性が低下する。さらに、この再濃縮工程を複数回実施してもよい。

## 【0024】

なお、本発明で製造したPTFE高濃度水性分散液組成物はそのまま又は水で希釈して使用することができるほか、別のアニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、ポリエチレンオキサイド系やポリウレタン系の粘性調整剤、各種レベリング剤、アンモニア、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、くえん酸やこはく酸などの有機酸、防腐剤、着色剤、フィラー、有機溶剤、その他公知の他の成分を必要に応じて添加し、実際の使用に適したPTFE水性分散液組成物として使用することができる。

なお、本発明においては、PTFE水性分散液組成物はPTFE高濃度水性分散液組成物を含めたものを意味する。

## 【0025】

PTFE水性分散液組成物のPTFE濃度は、PTFE濃度が30～70質量%であることが好ましく、40～65質量%であることがより好ましく、50～65質量%であることが特に好ましい。PTFE濃度が低すぎると保存時にPTFE粒子が沈降しやすく、また、PTFE濃度が高すぎると濃縮工程でのロスが多くなり好ましくない。

## 【0026】

また、PTFE水性分散液組成物中のPTFEおよび水以外の添加剤濃度は、PTFEの質量に対して2～20質量%が好ましく、2.5～12質量%がより好ましい。

得られたPTFE水性分散液組成物におけるAPFCの濃度は、PTFE質量に対して250ppm以下であることが好ましく、160ppm以下であることがより好ましく、100ppm以下であることが特に好ましい。

なお、本発明で分取した上澄み液には多量のAPFCが含有され、蒸留法や吸着法等の公知のプロセスで回収できる。

## 【0027】

## 【実施例】

以下、実施例及び比較例により本発明をさらに詳しく説明するが、これらは何ら本発明を限定するものではない。

なお、実施例は例1～5であり、比較例は例6～8である。

各項目の評価方法は以下に示す。

## 【0028】

(A) PTFEの平均分子量：諏訪(J. Appl. Polym. Sci., 17, 325 50

3 (1973) 記載) の方法に従い、示差熱分析での潜熱から求めた。

(B) PTFE 粒子の平均粒径: PTFE 水性分散液を乾燥後、走査型電子顕微鏡を用いて 10000 倍で写真撮影し、平均値を求めた。

(C) PTFE 濃度および添加剤濃度: 水性分散液サンプル約 10 g を質量既知のアルミ皿に入れ、120℃ 1 時間後の質量を求め、固形分濃度  $S_0$  (%) を算出した。また、浮き秤を用いて 25℃ での液比重を測定し、表 4 の換算表を用いて PTFE 濃度  $S_1$  (%) を求めた。添加剤濃度  $S_2$  (%/PTFE) は、 $S_2 = 100 \times (S_0 - S_1) / S_1$  から算出した。なお、添加剤濃度は PTFE 質量に対する界面活性剤や APFC 等の添加剤濃度とみなすことができる。

【0029】

(D) APFC 濃度: PTFE 水性分散液組成物または PTFE 高濃度分散液組成物 50 g を 70℃ で 16 時間乾燥後、エタノールで抽出し、ガスクロマトグラフィーによって分析し、予め作成しておいた検量線を用いて定量した。なお、PTFE 水性分散液組成物中の APFC 濃度の判定基準は、PTFE に対して 200 ppm 以下は良好、200 ppm 超は不良とした。

(E) pH: ガラス電極法によった。

なお、各例で使用した界面活性剤 (a) ~ (e) は、表 1、表 2 のそれぞれに対応する符号の界面活性剤に相当する。用いた界面活性剤の化学構造および品名を表 3 に示す。

【0030】

【例 1 ~ 4】

APFC としてパーフルオロオクタン酸アンモニウムを使用し、PTFE の重合量に対して 2200 ppm を重合前に添加し、さらに、安定剤としてのパラフィンワックスを水の量に対して 1 質量% を重合前に添加し、乳化重合法により、PTFE 粒子の平均粒径が 0.25  $\mu$ m であり、PTFE 粒子のアスペクト比が 1.3 であり、PTFE 粒子の平均分子量が約 300 万であり、pH = 3.0 であり、PTFE 濃度が 26 質量% である PTFE 水性分散液を得た。

この PTFE 水性分散液に対して、表 1 に示す (a) ~ (d) のアニオン系界面活性剤、水、アンモニアを加え、ED 法により濃縮を行ない、PTFE 高濃度水性分散液組成物を得た。

これらの PTFE 高濃度水性分散液組成物中の APFC 濃度は大幅に低減していた。なお、例 3 では、濃縮時の PTFE 水性分散液の pH が 9.1 とやや高いので、電気濃縮時の運転が少し不安定であった。

【0031】

【例 5】

例 2 で得られた PTFE 高濃度水性分散液組成物に、水を PTFE に対して 400 質量% 添加し、再度濃縮を行ない、上澄みを除去し、APFC 濃度が PTFE 質量に対して 34 ppm に低減された PTFE 水性分散液組成物を得た。

【例 6】

アンモニアを添加しないほかは例 1 と同じ条件で濃縮を行なったが、APFC 濃度は PTFE の質量に対して 520 ppm あり好ましくなかった。

【0032】

【例 7】

濃縮工程前に水を添加しないこと以外は例 1 と同様の工程を用いて、PTFE 水性分散液組成物を得たが、APFC 濃度は PTFE の質量に対して 380 ppm であり好ましくなかった。

【例 8】

PTFE 水性分散液にノニオン系界面活性剤 (平均分子構造  $C_{12}H_{25}O(C_2H_4O)_nH$ ) を PTFE に対して 2 質量%、水を PTFE に対して 200 質量% 溶解させ、例 1 と同様に濃縮を行なった。

得られた PTFE 水性分散液組成物中の APFC 濃度は、PTFE の質量に対して 680



ppmであり好ましくなかった。

【0033】

【表1】

項目		例1	例2	例3	例4
PTFE水性分散液	PTFE濃度(質量%)	26	26	26	26
	APFC濃度(ppm/PTFE)	2200	2200	2200	2200
PTFE水性分散液への添加剤および濃度	アニオン系界面活性剤(質量%/PTFE)	(a)	(b)	(c)	(d)
	水(質量%/PTFE)	2.0	4.2	3.0	2.8
	アンモニア(ppm/PTFE)	200	400	225	500
	液pH	250	190	200	250
		6.8	7.1	9.1	6.3
濃縮前のPTFE水性分散液のPTFE濃度(質量%)		17.0	12.7	16.3	11.3
濃縮プロセス		ED法	ED法	ED法	ED法
PTFE高濃度水性分散液組成物	PTFE濃度(質量%)	66.5	65.2	68.3	67.1
	安定剤濃度(質量%/PTFE)	1.8	2.8	1.9	2.7
	APFC濃度(ppm/PTFE)	214	135	172	155

10

【0034】

【表2】

項目		例6	例7	例8
PTFE水性分散液	PTFE濃度(質量%)	26	26	26
	APFC濃度(ppm/PTFE)	2200	2200	2200
PTFE水性分散液への添加剤および濃度	界面活性剤(質量%/PTFE)	(a)	(a)	(e)
	水(質量%/PTFE)	2.0	2.0	2.0
	アンモニア(ppm/PTFE)	18	なし	200
	液pH	なし	300	なし
		3.3	7.5	3.3
濃縮前のPTFE水性分散液のPTFE濃度(質量%)		24.7	25.9	17.0
濃縮プロセス		ED法	ED法	ED法
PTFE高濃度水性分散液組成物	PTFE濃度(質量%)	65.4	65.2	68.3
	安定剤濃度(質量%/PTFE)	2.5	2.8	1.3
	APFC濃度(ppm/PTFE)	520	380	680

20

30

【0035】

【表3】

番号	界面活性剤の平均分子式	備考
(a)	$C_{12}H_{25}OSO_3Na$	和光純薬(株)製ラウリル硫酸ナトリウム
(b)	$C_{12}H_{25}OSO_3NH_4$	鋼花王製エマルAD25P(純分25質量%)
(c)	$C_{11}H_{23}COONH_4$	ラウリン酸をアンモニアで中和後に使用
(d)	$C_{17}H_{35}COONa$	和光純薬(株)製ステアリン酸ナトリウム
(e)	$C_{12}H_{25}O(C_2H_4O)_9H$	ライオン(株)製レオコールSC90

40

【0036】

【表4】

PTFE濃度	液比重	PTFE濃度	液比重
15	1.0945	45	1.3360
20	1.1290	50	1.3875
25	1.1650	55	1.4475
30	1.2030	60	1.5050
35	1.2445	65	1.5725
40	1.2890	70	1.6575

50

【0037】

【発明の効果】

本発明は、PTFE水性分散液組成物中のAPFC濃度を低減し、より好ましいPTFE水性分散液組成物を提供することができる。